



Timberex Heavy Duty UV

Extra hartsförstärkt olja för ytor med hårt slitage



- Timberex Heavy Duty UV är en naturlig extra hartsförstärkt olja med hög lyster. Den tränger djupt ner i träet, fyller upp porerna och ger en varaktig styrka inifrån.
- Timberex Heavy Duty UV har UV-skydd och är speciellt framtagen för ytor med hårt slitage/hög trafik. Den är därför den idealiska oljan för flygplatser, sporthallar, museum, konsgallerier, konferenscenter, kontor etc. men passar även bra i hemmiljö i exempelvis kök och hall.
- UV-skyddet gör att träet skyddas mot solens starka UV-strålar och fördröjer därmed den naturliga mörkningen. Oljan förhöjer träets färg, framhäver dess naturliga utseende och den vackra ytan är lätt att underhålla.
- Godkänd enligt EN 71-3, halktestad, uppfyller kraven på VOC 2010.



Det naturliga sättet att skydda trä



Timberex Heavy Duty UV

Extra hartsförstärkt olja för ytor med hårt slitage

STORLEKAR

1 liter och 5 liter

ÅTGÅNG

7-10 m² per liter

Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Kårsbär och kubbgolv avviker från rekommenderad åtgång.

Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

REDSKAP

- Tvättpäls + tvättpälsållare
- Skurmaskin/Duo 150-300varv
- Brun och röd rondell
- Brun/röd doodlebug + hållare for bearbetning av kanter/hörn
- Luddfria bomullstrasor
- Plast- eller gummihandskar
- Plastthink

För manuell behandling på mindre ytor utgår maskin och rondeller.

FÖRBEREDELSE AV YTAN SOM SKA BEHANDLAS

Golvet ska ALLTID vara nyslipat (avsluta på 100 korn för barträ och 120 korn för lövträ) och fritt från damm. Använd inte slipnät. Ytan måste vara ren och torr. Är du ovan, arbeta inte med större ytor än 20 m² åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas.

Observera att lutbehandling kan påverka oljans torktid.

GRUNDBEHANDLING

1. Applicera ett första tunt lager olja med tvättpäls.
2. Applicera nästa lager efter ca 45-60 minuter (starkt sugande trä 30-45 min). Golvet får EJ torra helt mellan appliceringarna.
3. Upprepa punkt 2. ca 1-2ggr (starkt sugande trä kan kräva fler appliceringar), till dess att träet inte suger mer sk. full mättnad.
4. Efter sista appliceringen låt ytan stå fuktig i 30 minuter och bearbeta sedan in oljan (150 varv) med brun rondell (vid förbehandling med pigmenterad lut används röd rondell). Motsvarande görs med brun/röd doodlebug i kanter/hörn och på mindre ytor.
5. Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med hjälp av maskin och luddfri trasa placerad under rondellen/doodlebugen. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på golvet.
6. Låt torka 12-18 timmar.
7. Polera med maskin 300 varv och röd rondell (större ytor) eller röd doodlebug + hållare (mindre ytor). Efterpolera ALLTID med en torr, luddfri trasa.
8. Om ytan upplevs som torr, utför ett lätt underhåll med Satin Oil Gold Underhållsmousse (se separat instruktion).
9. Låt golvet vila minst 48 timmar (ytan får ej täckas under denna tid).
10. Lägg inte ut mattor, använd ej vatten på golvet de första 14 dagarna.

OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

RENGÖRING

Regelbunden städning utförs med Timberex Bio-C eller Gammeldags Träsåpa. Se separat instruktion.

UNDERHÅLL

För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de 2 första åren. Sedan efter behov.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte är skriftligen bekräftade.

Godkänd enligt EN 71-3, halktestad, uppfyller kraven på VOC 2010.



Tillverkare:
Timberex Int. Ltd.
via RUST-OLEUM MATHYS
www.timberex.com



Importör:
Welin & Co
www.welinoco.com

